



Especificação de Produto

Produto: DENVERPAC LV-130

Celulose Polianiónica de Baixa Viscosidade

Pureza, base seca (%).....	95,0 min.
Umidade (%).....	8,0 máx.
Grau de substituição.....	0,95 – 1,00
Viscosidade*, sol. aq. 1 % (cP).....	30 máx.
Retido na malha 40 (%).....	1,0 máx.

(*) 25 °C, base seca, Brookfield LV 30 rpm