



## Especificação de Produto

**Produto: DENVERPAC REGULAR**

Celulose Polianiônica

Viscosificante em Fluidos de Perfuração Base água

Pureza, base seca (%).....	98,0 min.
Umidade (%).....	8,0 máx.
L 600 rpm – água destilada* .....	90 - 120
L 600 rpm – água salgada* .....	100 - 130
L 600 rpm – água saturada* .....	130 - 190
Filtrado** (mL).....	10,0 máx.

(\*) Viscosímetro Fann 35A

(\*\*) Base procedimento API 13A.