



Especificação de Produto

Produto: INDUSKOL T-100 M/2-RD
Carboximetilcelulose de sódio - rápida dispersão

Pureza, base seca (%). 95,0 min.

Umidade (%). 8,0 máx.

Viscosidade*, sol. aq. 2 % (cP). 80000 - 100000

pH, sol. aq. 1 %. 6,5 - 8,5

Grau de substituição. 0,65 - 0,85

(*) 25 °C, base seca, Brookfield RV sp/rpm 6/5