



Especificação de Produto

Produto: INDUSKOL WR-6204A
Carboximetilcelulose de sódio

Pureza, base seca (%)..... 95,0 min.

Umidade (%)..... 10,0 máx.

Viscosidade*, sol. aq. 2 % (cP).....14000 - 16000

pH, sol. aq. 2 %..... 6,5 - 8,5

Grau de Substituição..... 0,80 - 0,90

(*) 25 °C, base seca, Brookfield LV 30 rpm