



Especificação de Produto

Produto: INDUSKOL WR-700-ES
Carboximetilcelulose de sódio

Pureza, base seca (%).....	95,00 min.
Umidade (%).....	10,0 máx.
Viscosidade*, sol. aq. 2 % (cP).....	7000 - 9000
pH, sol. aq. 1 %.....	6,5 – 8,0
Grau de Substituição.....	0,65 – 0,85
Retido na malha 50 (%).....	0 máx.
Retido na malha 100 (%).....	20,0 máx.

(*) 25 °C, base seca, Brookfield LV 30 rpm